



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

87

CHROMIUM CONC.

- **SOMMARIO** SEMILAVORATO PER LA PREPARAZIONE DI VERNICE “EFFETTO CROMATO” PER TACCHI IN POLISTIROLO E ABS.
APPLICAZIONE A SPRUZZO. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 4

- **FORMULAZIONI** Composizione per preparare la formula **CHROMIUM 38700 cromo** pronto uso:

CHROMIUM CONC.	200
Acetato Etile	800

	1.000

- **METODO DI LAVORO** Pesare in un contenitore il CHROMIUM CONC. e aggiungere sotto leggera agitazione l'Acetato di Etile.

- **APPLICAZIONE** Il prodotto così formulato si può applicare a spruzzo con apposite macchine automatiche o manualmente con pistola diametro ugello 1.2/1.5 a 3 - 3.5 ATM.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

25-02-08 RM/pm