



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 21-55

● *SOMMARIO* **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASE DI LATTICI NATURALI E SINTETICI**

- *CARATTERISTICHE*
 - Adesivo dispersione di gomma naturale e sintetica
 - Colore bianco
 - Viscosità a 20°C 20" +/- 5" in tazza Ford n° 4
 - Tempo aperto permanente
 - Peso specifico a 20°C 0,960 +/- 0,02
 - Temperatura di riattivazione (°C.) /
 - Non infiammabile
 - Designazione chimica gomma naturale e sintetica in veicolo acquoso

- *APPLICAZIONE*
 - **ECOSAR 21-55** può essere applicato sia manualmente, con pennello, che tramite macchina a rulli o spray
 - indicato per supporti assorbenti, ha una velocità di filmazione molto rapida
 - l'adesione avviene per contatto dei film o per accoppiamento delle superfici quando **ECOSAR 21-55** è ancora in fase umida

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- *SOLVENTI* Per diluizioni usare **ACQUA**

- *IMBALLO* Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

- *MAGAZZINAGGIO* Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

06-02-06 SG/pm