



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 502 B

- **SOMMARIO** **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI NATURALI E SINTETICI**

- **USO** Particolarmente indicato per l'accoppiamento di materiali espansi. Si applica a spruzzo mediante pistola combinato con il catalizzatore " KENDOR ECO A "; a spruzzo con macchina apposita.

- **CARATTERISTICHE**
 - Aspetto liquido di colore bianco avorio
 - Tempo aperto 2 / 3 minuti
 - Peso specifico (gr/cm³) ca. 0,95

- **APPLICAZIONE**
 - Usare il prodotto alle condizioni seguenti:
 - temperatura ambientale, dell'adesivo e dei materiali da incollare, circa 20 - 22°C
 - umidità dei materiali da incollare 8 - 10%
 - umidità relativa dell'aria 65 - 75%
 - regolare la distanza della pistola in modo da ottenere una spruzzatura omogenea e applicare l'**ECOSAR 502 B** sulle superfici del materiale da incollare ed immediatamente accoppiare

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

- **MAGAZZINAGGIO** Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

- **NOTE** Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo. Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

14-09-09 SG/pm