



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR MW 115

- **SOMMARIO** **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI NATURALI E SINTETICI**
- **USO** Particolarmente indicato per le pelletterie per l'accoppiamento di pelle e sintetico semplicemente da incollare. Può essere applicato sia a spruzzo mediante pistola che a mezzo macchina a rulli.
- **CARATTERISTICHE**
 - Aspetto liquido di colore bianco avorio
 - Viscosità:
(Brook, RVT, 20°C)
(ago 2 - giri 5) 350 +/- 200 (mPas)
 - Valore pH tra 8 e 9
 - Contenuto solido 49,5 +/- 2,5
- **APPLICAZIONE**
 - Usare il prodotto alle condizioni seguenti:
 - temperatura ambientale, dell'adesivo e dei materiali da incollare, circa 20 - 22°C
 - umidità dei materiali da incollare 8 - 10%
 - umidità relativa dell'aria 65 - 75%
 - l'**ECOSAR MW 115** va steso su entrambe le superfici del materiale da incollare
 - lasciare asciugare minimo 5/10 minuti quindi pressare insieme le due superfici
 - quando spruzzate è necessario regolare la distanza della pistola in modo da ottenere una spruzzatura omogenea

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
- **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri
- **MAGAZZINAGGIO** Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.
- **NOTE** Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

06-02-06 SG/pm