KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR MW 116

- *SOMMARIO* — **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI**

- *USO* — Particolarmente indicato per le pelletterie per l'accoppiamento di pelle e sintetico semplicemente da incollare. Può essere applicato sia a spruzzo che mediante pistola che a mezzo macchina a rulli.

- *CARATTERISTICHE*

– Aspetto	liquido di colore bianco avorio
– Viscosità: (Brook, RVT, 20°C) (ago 2 - giri 5)	180 +/- 50 (mPas)
– Valore pH	tra 8 e 9
– Contenuto solido	49,5 +/- 2,5

- *APPLICAZIONE*
  - Usare il prodotto alle condizioni seguenti:
    - temperatura ambientale, dell'adesivo e dei materiali da incollare, circa 20 - 22°C
    - umidità dei materiali da incollare 8 - 10%
    - umidità relativa dell'aria 65 - 75%
  - l'**ECOSAR MW 116** va su entrambe le superfici da incollare
  - lasciare asciugare minimo 10 minuti quindi pressare insieme le due superfici
  - quando spruzzate è necessario regolare la distanza della pistola in modo da ottenere una spruzzatura omogenea
  - tempo aperto fino ad un'ora

  Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- *IMBALLO* — Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

- *MAGAZZINAGGIO* — Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

- *NOTE* — Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
  Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

09-12-09 SG/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com