



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR MW 135 X

- **SOMMARIO** **ADESIVO POLIURETANICO IN DISPERSIONE ACQUOSA AD ELEVATA RESISTENZA TERMICA**

- **USO** Adesivo ad alta resistenza al calore per l'incollaggio di PU, PVC, TR alogenato, pelle e cuoio. **ECOSAR MW 135 X** è un'ottima alternativa agli adesivi poliuretanicici al solvente con i vantaggi di un adesivo a base acquosa e prestazioni di incollaggio ai massimi livelli. **ECOSAR MW 135 X** dopo l'applicazione si riattiva a 60 - 70°.

- **CARATTERISTICHE**
 - Aspetto liquido di colore bianco avorio
 - Valore pH tra 8 e 9
 - Peso specifico a 20°C 1,00 +/- 0,01

- **APPLICAZIONE**
 - Preparare accuratamente le superfici
 - applicare uniformemente **ECOSAR MW 135 X** con pennello
 - ad asciugatura avvenuta (passaggio da colore bianco a trasparente del film dell'adesivo) riattivare le superfici a 60 - 70°
 - accoppiare e pressare immediatamente
 - adesione definitiva dopo 48 ore

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

- **MAGAZZINAGGIO** Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

- **NOTE**
 - Agitare bene prima dell'uso.
 - Tenere al riparo dal gelo.
 - Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

14-11-07 SG/pm