KENDA FARBEN È UN'AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001

*SERVIZIO TECNICO*

# ECOSAR MW 15

- *SOMMARIO* — **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASE DI LATTICI SINTETICI**

- *USO* — Particolarmente indicato per la piccola pelletteria (portafogli), per l'accoppiamento di pelle e sintetico. Applicazione a spruzzo.

- *CARATTERISTICHE*

| | |
|---|---|
| – Aspetto | liquido di colore bianco |
| – Viscosità | 600 +/- 50 (mPas) |
| – Valore pH | tra 8 e 9 |
| – Contenuto secco | 51,5 +/- 5 |

- *APPLICAZIONE*
  - L' **ECOSAR MW 15** va applicato sulla pelle o sintetico su un solo lato
  – dopo 5 - 10 minuti accoppiare nylon o seta e pressare (indicazioni valide per piccola pelletteria)
  – grazie alla sua elevata appiccicosità può essere utilizzato in altre lavorazioni che necessitano dell'applicazione del prodotto da due parti (borse ecc.)

  **Note**: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- *IMBALLO* — Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

- *MAGAZZINAGGIO* — Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

- *NOTE* — Agitare bene prima dell'uso.
  Tenere al riparo dal gelo.
  Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

06-02-06 SG/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com