KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR MW 305-41

- *SOMMARIO* — **ADESIVO POLIURETANICO A FREDDO IN DISPERSIONE ACQUOSA**

- *USO* — Adesivo poliuretanico a freddo che non necessita riattivazione. Adatto per pelletterie, particolarmente indicato per la produzione di portafogli e cinture (placcatura a freddo). L'**ECOSAR MW 305-41** è adatto per qualsiasi tipo di materiale da incollare, ma nel caso di utilizzo di pelli grasse è necessaria l'applicazione su entrambe le superfici da incollare.

- *CARATTERISTICHE*

– Aspetto	liquido di colore bianco avorio
– Viscosità:	80 +/- 20 (mPas)
– Valore pH	tra 8 e 9
– Peso specifico a 20°C	1,00 +/- 0,01

- *APPLICAZIONE*
  - Preparare accuratamente le superfici
  - l'**ECOSAR MW 305-41** può essere applicato sia a pennello, a spruzzo o con macchina a rullo
  - applicare l'adesivo su entrambe le superfici; l'accoppiamento deve essere effettuato non prima di 20 minuti e non oltre 40 minuti. In caso di materiale sintetico aspettare fino a quando l'adesivo sia asciugato e trasparente

  Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- *IMBALLO* — Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

- *MAGAZZINAGGIO* — Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

- *NOTE* — Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
  Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

05-05-09 RM/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com