



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **60**

## FALCON CONC.

● **SOMMARIO**

**SEMILAVORATI PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI COPRENTI E TRASPARENTI PER SUOLE IN POLIURETANO "ETERE".  
APPLICAZIONE A SPRUZZO. RAPPORTO DI DILUIZIONE 1 : 1,5**

● **FORMULAZIONI**

Composizione per preparare la formula **FALCON 36000** neutra pronto uso:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Falcon Conc. neutro | 400   |
| Mek/Acetato Etile   | 315   |
| Toluolo             | 200   |
| Cicloesano          | 85    |
|                     | ----- |
|                     | 1.000 |

ESEMPI DI FORMULAZIONI COLORI BASE TRASPARENTI

|                     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Formula neutra      | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| <b>Libano Conc.</b> |      |      |      |      |      |
| • 30306 bruno       | 100  | ---- | ---- | ---- | ---- |
| • 30303 nero        | ---- | 100  | ---- | ---- | ---- |
| • 30300 giallo      | ---- | ---- | 100  | ---- | ---- |
| • 30302 arancio     | ---- | ---- | ---- | 100  | ---- |
| • 30301 rosso       | ---- | ---- | ---- | ---- | 100  |

**1** - bruno base

**2** - nero base

**3** - giallo base

**4** - arancio base

**5** - rosso base

Miscelando fra di loro i colori base è possibile ottenere diverse tonalità di colore.  
Per ottenere colori più chiari diluire con aggiunta di vernice neutra.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

25-02-08 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **60**

## FALCON CONC.

● **SOMMARIO**

**SEMILAVORATI PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI COPRENTI E TRASPARENTI PER SUOLE IN POLIURETANO "ETERE".  
APPLICAZIONE A SPRUZZO. RAPPORTO DI DILUIZIONE 1 : 1,5**

ESEMPI DI FORMULAZIONE COLORI BASE COPRENTI

|                  | bianco | rosso | giallo | nero  | blu   | mattone | ocra  |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|
| Formula neutra   | 1.000  | 1.000 | 1.000  | 1.000 | 1.000 | 1.000   | 1.000 |
| <b>Kendaver</b>  |        |       |        |       |       |         |       |
| ● 397010 bianco  | 170    | ----  | ----   | ----  | ----  | ----    | ----  |
| ● 397009 rubino  | ----   | 100   | ----   | ----  | ----  | ----    | ----  |
| ● 397004 giallo  | ----   | ----  | 100    | ----  | ----  | ----    | ----  |
| ● 397001 nero    | ----   | ----  | ----   | 100   | ----  | ----    | ----  |
| ● 397008 blu     | ----   | ----  | ----   | ----  | 100   | ----    | ----  |
| ● 397016 mattone | ----   | ----  | ----   | ----  | ----  | 100     | ----  |
| ● 397003 ocra    | ----   | ----  | ----   | ----  | ----  | ----    | 100   |
|                  | 1.170  | 1.100 | 1.100  | 1.100 | 1.100 | 1.100   | 1.100 |

Miscelando fra di loro i vari colori base nelle diverse percentuali si possono ottenere varie tonalità.

● **APPLICAZIONE**

La vernice pronto uso si può applicare sia a spruzzo con apposite macchine automatiche o manualmente utilizzando una pistola con diametro ugello 1.2/1.5 a 3 - 3.5 ATM.

● **IMBALLO**

Fusto da Kg. 200

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

25-02-08 RM/pm