



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **37416**

FEDOR PU CONC.

- **SOMMARIO** SEMILAVORATO PER LA PREPARAZIONE DI VERNICE COPRENTE
“NERA LUCIDA “ PER SUOLE IN POLIURETANO. APPLICAZIONE A
SPRUZZO E IMMERSIONE. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 2,5.

- **CARATTERISTICHE** Vernice con ottimo potere coprente, elasticità e brillantezza.
Viscosità tazza Ford n° 8 a 20°C. 50” +/- 5”
Densità a 20°C. 1,050 +/- 0,05

Formulazione per ottenere vernice pronto uso:

FEDOR PU CONC. 37416 nero	285
MEK	250
Toluolo	150
Acetone	315

	1.000

- **APPLICAZIONE** La vernice pronto uso si applica a spruzzo con apposite macchine o con pistola
manuale diametro ugello 1.2 a 3 - 3.5 ATM.
Il prodotto può essere applicato anche per immersione.

- **SOLVENTI**

- **IMBALLO** Fusto da Kg. 200

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali
ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

- **NOTA** Si consiglia un'accurata agitazione del prodotto prima dell'utilizzo.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm