



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 13 - SAR 13 R

● **SOMMARIO** **ADESIVO A BASE DI GOMMA TR A SPRUZZO PER L'INCOLLAGGIO DI GOMME ESPANSE**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo monocomponente a base di gomma T.R.
- Colore **SAR 13** giallo chiaro trasparente
- Colore **SAR 13 R** rosso
- Viscosità tazza Ford n. 4/1 a 20°C 85 secondi
- Tempo aperto 2 ore
- Peso specifico a 20°C 0,856 +/- 0,01
- Residuo secco 37 +/- 1%
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile

● **APPLICAZIONE**

- Pulire accuratamente le parti da incollare
- spruzzare l'adesivo e unire le parti (è sufficiente una leggera pressione)
- il tempo aperto molto lungo permette di accoppiare le parti adesivizzate anche dopo diverse ore; occorre però tenere presente che sarà necessaria una maggiore pressione

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31708**

● **IMBALLO** Fusto da Kg. 175 netto

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm