



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 34

● **SOMMARIO** **ADESIVO POLICLOROPRENICO PER L'INCOLLAGGIO DI SUPERFICI AD ASSORBIMENTO LIMITATO CON APPLICAZIONE A MACCHINA**

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo policloroprenico monocomponente
 - Colore giallo paglierino
 - Viscosità a 20°C 1.350 +/- 100 cps
 - Tempo aperto medio
 - Peso specifico a 20°C 0,880 +/- 0,01
 - Temperatura di riattivazione (°C) /
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica policloroprene

- **APPLICAZIONE**
- Pulire accuratamente le parti da incollare
 - applicare una o due mani di adesivo (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
 - unire le due parti e sottoporle a pressione mediante pressa pneumatica od altra

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

- **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm