

● **SOMMARIO** **ADESIVO POLICLOROPRENICO PER TUTTI GLI INCOLLAGGI DELLA TOMAIA. ELEVATO TACK E LUNGO TEMPO APERTO**

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo monocomponente policloroprenico
 - Colore giallo paglierino
 - Viscosità a 20°C 90 - 100" in tazza Ford n° 8
 - Tempo aperto 10' - 60'
 - Peso specifico a 20°C 0,85 +/- 0,01
 - Temperatura di riattivazione (°C) /
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica /

- **APPLICAZIONE**
- Preparare le superfici da incollare
 - applicare una o due mani in funzione dell'assorbimento
 - lasciare asciugare 5' - 15' a seconda delle condizioni ambientali
 - unire le parti e pressare
 - qualora il "tempo aperto" del prodotto fosse terminato ripristinarlo riscaldando le superfici a 50 - 60°

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

- **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm