



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 60 E

● **SOMMARIO** PARTICOLARMENTE ADATTO PER L'INCOLLAGGIO DI PELLE-CUOIO.
LAVORAZIONE "AGO"

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo policloroprenico monocomponente
 - Colore giallo chiaro
 - Viscosità a 20°C 4.400 +/- 200 cps
 - Tempo aperto 15 - 60 minuti
 - Peso specifico a 20°C 0,86 +/- 0,01
 - Temperatura di riattivazione (°C) /
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica /
- **APPLICAZIONE**
- Pulire le parti da incollare
 - applicare una o due mani del prodotto (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
 - unire le due parti e sottoporle a pressione
- Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**
- **IMBALLO** Latta da Kg. 15 lordo
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi ad una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm