



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 60

● **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO PER L'INCOLLAGGIO DI PELLE-CUOIO.
OTTIMO PER LAVORAZIONE " AGO "**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo policloroprenico monocomponente
- Colore giallo opalescente
- Viscosità a 20°C 2.850 +/- 200 cps
- Viscosità Brookfield /
- Tempo aperto 15 - 60 minuti
- Peso specifico a 20°C 0,930 +/- 0,01
- Temperatura di riattivazione (°C) /
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica policloroprene in solventi organici

● **APPLICAZIONE**

- Pulire accuratamente le due parti da incollare
- applicare una o due mani del prodotto (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
- unire le due parti e sottoporle a pressione mediante pressa pneumatica od altra

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● **IMBALLO** Petroliera da Kg 15 netto

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi ad una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm