



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 990 - SAR 990 R

- **SOMMARIO** **ADESIVO PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE A BASE DI GOMMA TR PER L'INCOLLAGGIO DI GOMME ESPANSE**

- **CARATTERISTICHE**
 - Adesivo monocomponente a base di gomma T.R.
 - Colore **SAR 990** giallo chiaro trasparente
 - Colore **SAR 990 R** rosso
 - Viscosità tazza Ford n. 4/1 a 20°C 85 secondi
 - Tempo aperto 10 minuti
 - Peso specifico a 20°C 0,81 +/- 0,01
 - Residuo secco 42 +/- 1%
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
- **APPLICAZIONE**
 - Applicare l'adesivo mediante pistola a spruzzo con ugello da 1.6 a 2.5 mm quindi unire le parti adesivizzate
 - visto la rapidità di asciugatura del prodotto è possibile unire le superfici dopo 10 secondi dall'applicazione fino a 10 minuti, tempo massimo, esercitando una leggera pressione

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31708**
- **IMBALLO** Latta da Kg. 14 lordo
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

20-03-07 RM/pm