



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

## SOLUZIONE PARA S

- **SOMMARIO** **ADESIVO LEGGERO NON MACCHIANTE USATO NELLE PELLETTIERE E NEI CALZATURIFICI PER LAVORAZIONI DI GIUNTERIA, RIPIEGATURA E ACCOPPIAMENTI VARI DI PELLE CON FODERA, DI PELLE CON PELLE, DI SUOLETTE O SOTTOPIEDI AD ALTRI MATERIALI. ADESIVO EXPORT**
  
- **CARATTERISTICHE**
  - Adesivo a base di gomma naturale
  - Colore chiaro semitrasparente
  - Viscosità a 20°C 40" tazza Ford n° 8
  - Viscosità Brookfield 2.000 cps G = 3 V = 20
  - Tempo aperto 30 - 120 minuti
  - Peso specifico a 20°C 0,700 +/- 0,01
  - Temperatura di riattivazione (°C) /
  - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
  - Infiammabile
  - Designazione chimica gomma naturale in solventi organici
  
- **APPLICAZIONE**
  - Applicare l'adesivo a pennello o con appositi rulli automatici sulle parti da incollare
  - lasciare asciugare il solvente per 15 - 20 minuti
  - unire quindi a freddo e pressare
  - l'accoppiamento può essere effettuato anche dopo 2 - 3 ore dall'applicazione dell'adesivo grazie alla spiccata appiccicosità del prodotto
  - la presa iniziale è discreta e si sviluppa completamente dopo 48 ore

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
  
- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31705**
  
- **IMBALLO** Latta da Kg. 11,8 netto
  
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

17-03-06 RM/pm