



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **14**

## SPAZZOLATO CONC.

- **SOMMARIO** SEMILAVORATO PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI SPAZZOLABILI PER SUOLE IN PVC, PU, TR, TACCHI IN POLISTIROLO E ABS. APPLICAZIONE A SPRUZZO. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 9

- **CARATTERISTICHE** Concentrato speciale per la preparazione di vernici spazzolabili.

- **APPLICAZIONE** La vernice pronto uso si formula nel seguente modo:

SPAZZOLATO 314400 neutro	100
Acetone	600
Toluolo	300
	-----
	1.000

I colori si ottengono con aggiunta di paste coloranti “**Kendaver N**” in percentuali diverse a seconda della tonalità desiderata (5 - 10%).

L'applicazione viene eseguita a spruzzo con apposite macchine (prodotte dalla ditta “**MET**” di Gropello Cairoli) o manualmente con pistole diametro ugello 1.2 - 1.5 ad una pressione pari a 3 - 3.5 ATM. Prima di eseguire l'operazione di spazzolatura la vernice applicata deve asciugare a 20°C. minimo 15 minuti. Il prodotto può essere spazzolato anche dopo 24 ore. In seguito si esegue l'operazione di tamponatura con spazzola in tela e cera **ABRALUX 32800** naturale a 800 giri/minuto. La lucidatura si esegue con spazzola in lana e cera **CARNAUBA 32817** nera sempre a 800 giri/minuto. E' possibile applicare il prodotto sia direttamente sui materiali o verniciati con una prima mano di fondo coprente.

- **IMBALLO** Fusto da Kg. 180

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

- **NOTE** Si consiglia un'accurata agitazione del prodotto prima dell'utilizzo.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

11-07-08 RM/pm